Nomad™ Terra 8100 ohne Rücken

Technische Information

Datum: Juni 2000
KDE. Seite 1 / 1

Produktbeschreibung:
Nomad™ Terra 8100 ohne Rücken ist ein Schmutzfangbelag, der als offen strukturierter, flexibler Vinyl-Schlingenbelag eine gute mechanische Festigkeit und angenehm weiche Begehbarkeit bei extrem hoher Schmutzaufnahme aufweist. Die deutliche Reduzierung des Schmutzübertrages verlängert die Lebensdauer der Bodenbeläge und erleichtert deren Unterhaltsreinigung und Pflege.

Produkteinsatz:
Nomad™ Terra 8100 ist geeignet als Schmutzfangbelag für Aussen- und Durchgangsbereiche mit einer Begehfrequenz > 1500 Personen / Tag; wie z.B. Banken, Hotels, Industrie, Verwaltungen usw.; die Verlegung kann auch im Mattenrahmen mit Verwendung der Verlegeschiene -siehe Zubehör- erfolgen.

Besondere Merkmale:
- extrem hohe Schmutzaufnahme
- Oelbeständig
- Trittsicher
- lange Lebensdauer
- einfache Reinigung

Farben:
grau, braun, grün, rot, schwarz, blau, kokos, silber, taubengrau, beigegrau,, erdbraun, rostbraun.

Abmessungen:
Matten:
0.90 x 1.50 m /1.20 x 1.80 m *(**)*
Rollen :
0.90 x 6.00 m / 1.20 x 6.00 m
0.90 x 9.00 m / 1.20 x 9.00 m
(**)Kantenschutz nur an den Kopfseiten
Sonderabmessungen und Zuschnitte auf Anfrage.

Verpackung/Beschriftung:
Matten undRollen : 1St. / VE
Jede VE ist beschriftet mit:
Hersteller, Produktname, Abmessung und Farbe

Verlegeanleitung, Reinigungs- und Pflegeempfehlung:
Eine mehrsprachige Anleitung bzw. Empfehlung liegt jeder VE bei.

Zubehör:
- 3M Kantenschutz extra stark
- 3M Verlegeklebeband
- 3M Universalklebstoff
- 3M Ausgleichsbelag
- 3M Verlegeschiene

Produktentsorgung:
Die Entsorgung richtet sich nach den Abfallschlüsselnummern der Länder.

Produktdaten:

Eigenschaften Testmethode	Daten
Stärke ① : ASTM D-418-68 :	16.0 mm
Gewicht: ① : ASTM D-418-68	5.0 kg/m²
Brandverhalten und Rauchdichte:	
• NF P 92507 (FR) :	M3
• CSE RF 2/75/A & CSE RF 3/77 (IT) :	Class 1
• DIN 4102 (GE) :	B1
• Ö Norm 3810 & 3800 (OS) :	B1 Q1
• V.K.F. (CH) :	5 - 2
Maßbeständigkeit: • ASTM D 418-68 (Teil 8 u. 9)	in Breite und Länge bis zu -/+ 4 %
Einsatz- Temperatur :	- 23°C to 50°C
Rutschhemmung und Verdrängungsraum : • BIA (GE) (ZH 1/571 & DIN 51130)	R 11 , V 10

① Produkttypische Durchschnittswerte

Chemikalienbeständigkeit:
(Testbedingungen: 7 Tage bei 22° C)

Wasser	sehr gut
10% Salzwasser :	sehr gut
Chloriertes Wasser :	sehr gut
Chrom -Lsg. (galv.) :	gut
Lithographic-Lsg.(3M-K11) :	sehr gut
1 % Tensid-Lsg. :	sehr gut
Glycerin :	sehr gut
Erdnuss - Oel :	sehr gut
24 % Schwefelsäure :	sehr gut
10 % Salzsäure :	sehr gut
Ethylalkohol :	sehr gut
Natronlauge :	sehr gut
Benzin/Diesel :	gut
Methylenchlorid:	schlecht
Motorenoel :	sehr gut

sehr gut:: weniger als 1% Materialverlust
gut : weniger als 3% Materialverlust
schlecht: Produkt ist unbrauchbar

Herkunftsland: USA

KK
25

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 1
D- 41453 Neuss
Tel: 02131 - 142194/143150
Fax:02131 - 143104/143252